


Composition :

 Sépiolite (Libre d'asbestos)¹
Analyse granulométrique par tamisage à sec :

Spécifications ²	ASTM	%
>1.70mm	>12	<0.1
<0.25 mm	<60	<1

Couleur	Granulométrie	Poids net	Palettisation	Stockage
blanc	15 X 30	20 kg	50 sacs	A l'abri de l'humidité

Propriété physico – chimiques :

	Valeurs typiques ¹	Specifications ²
Humidité (%)	9	6-12
Masse volumétrique apparente (g/l)	600	550-650
Absorption d'eau ³ (%)	170	> 135
Absorption de gas-oil ³ (%)	114	> 85

¹ Ces données correspondent à l'analyse moyenne de notre produit.

² Applicable à l'ensemble du lot. Il n'inclut pas l'incertitude de la méthode

³ Conforme à la Norme NF T 90-361